

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Старт»

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энтерпрайз»

Адрес места осуществления деятельности:

Московская область, городской округ Чехова, посёлок Алфёрово, 1к2,

Email: [il-enterprayz@yandex.ru](mailto:il-enterprayz@yandex.ru)

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU 31857.04ИЛС0.ИЛ28 действителен с 09.06.2020г**

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ФЕ-77 от 11.02.2021 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория «Энтерпрайз»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МИКРОПУЛ". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 117403, улица Никопольская, дом 4, строение 2, этаж 1, помещение I.
Наименование продукции:	Порошковая краска: Полиэфирная, эпоксидно-полиэфирная, эпоксидная, торговая марка "MICROPUL".
Изготовитель:	"MICROPUL BOYA KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI." Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Balcik Mah. Mustafa Kemal Cad. 3273 Sok. No: 3 Gebze/Kocaeli, Турция.
Технический регламент:	-
Испытано согласно требованиям:	Спецификации изготовителя
Дата получения образца	02.02.2021г.

*Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям*

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Раздел	Требования / испытания	Заключение
п.1.2	Эпоксидно-полиэфирные краски изготавливаются на базе комбинации эпоксидных и полиэфирных смол.	С
п.1.3	Физико-химические свойства:	
	Внешний вид: порошок (пыль).	С
	Запах слабый.	С
	Плотность 1,60±0,20 кг/л	1,71
	Содержание сухого вещества 99,80	С
	Блеск: глянецовый, полуматовый, матовый.	С
	Твердость ≥91	97,3
п.1.4	Эластичность ≥8 мм	12
	Режим применения:	С
	MICROPUL порошковые краски наносятся электростатическим распылением с использованием классического пистолета с коронирующим электродом под напряжением от 60 до 80 Кв или пистолетом с трибо-зарядом. Режим полимеризации указан на упаковке	С
п.2.1	MICROPUL порошковые краски необходимо хранить в сухих помещениях при температуре не более 25°C, в оригинальной упаковке.	С

\*С- соответствует нормативным требованиям

\*\*НО – не обнаружено


### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Проверенные образцы соответствуют требованиям спецификации изготовителя.

Испытатель ИЛ «Энтерпрайз»

Руководитель ИЛ «Энтерпрайз»



 /Юров В.А./

 /Ермаков Г.С./